

	<b>Boletim Técnico</b>	Nº: BT-DV-040
	<b>VERNIZ PREMIUM PLUS MARÍTIMO</b>	Revisão: 03 Data: 15/05/19

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO / USO

Com o **VERNIZ MARÍTIMO PREMIUM PLUS LUKSCOLOR** você protege, decora e embeleza superfícies de madeira em áreas externas e internas. Indicado para casas de madeira, portas, janelas, lambris, esquadrias, móveis e madeiras decorativas, em geral. Verniz de grande **resistência às ações do tempo, preserva e mantém o aspecto natural da madeira**, garantindo um **acabamento perfeito** por, no mínimo, **2 anos** (conforme Termo de Garantia). Produto de **alto rendimento, excelente alastramento e elevado poder de penetração**. Possui **secagem rápida** e é **fácil de aplicar**. Disponível nos acabamentos **brilhante e acetinado**.

Este produto está classificado conforme norma **NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) tipo 4.3.1.3**.

## COMPOSIÇÃO BÁSICA

Para maiores informações consultar a **FISPQ do Produto**.

## INDICAÇÃO

Madeiras em áreas externas e Internas.

## TERMO DE GARANTIA

Garantia de 2 anos a partir da data da compra, restrita à reposição do produto e se observadas: deposição da película seca de no mínimo 70 micrômetros (aplicação de uma demão para selagem e mais três demãos) e o cumprimento de todas as instruções de preparação, manuseio e aplicação contidas na embalagem. A madeira deverá estar seca, com menos de 20% de umidade. Fissuras e rachaduras da madeira não são cobertas pela garantia. Durante o período da garantia, a película poderá apresentar uma queda de brilho, sem que comprometa sua integridade, não deixando à mostra a superfície (madeira). A ação fungicida presente no produto, não substitui o tratamento prévio da madeira contra fungos e cupins. Manter em seu poder a nota fiscal original da compra.

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (NORMA ABNT NBR-13245)

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de pintura velha. Corrija as imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, manchas de gordura e outros contaminantes que podem comprometer o resultado da pintura. Veja como proceder em várias situações para garantir um acabamento perfeito e a durabilidade do produto aplicado:

**POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO** - Remova com escova de pêlos e limpe com pano limpo umedecido com **NOVA-RAZ INNOVATION** ou **NOVA-RAZ 260 LUKSNOVA**;

**SUPERFÍCIES BRILHANTES** - Lixe até a perda total do brilho e remova o pó de lixamento;

**MANCHAS GORDUROSAS E GRAXAS** - Lave com água e detergente, enxágue e deixe secar, ou utilize um pano limpo umedecido com **NOVA-RAZ INNOVATION** ou **NOVA-RAZ 260 LUKSNOVA**;

**MOFO** - Limpe com água sanitária e deixe agir por alguns minutos. Enxágue e deixe secar;

**UMIDADE** - Não inicie a pintura sobre superfícies com problemas de umidade. Identifique a causa e trate adequadamente;

**PARTES SOLTAS OU SEM ADERÊNCIA:** Raspe com espátula e lixe até total remoção;

	<b>Boletim Técnico</b>	Nº: BT-DV-040
	<b>VERNIZ PREMIUM PLUS MARÍTIMO</b>	Revisão: 03 Data: 15/05/19

**MADEIRA JÁ ENVERNIZADA** - Observe o estado geral da pintura antiga. Estando em boas condições, lixe, remova o pó e aplique o **VERNIZ MARÍTIMO PREMIUM PLUS LUKSCOLOR**;

**MADEIRA NOVA** - Lixe até eliminar as farpas e remova o pó.

Leia atentamente todas as recomendações das embalagens dos produtos utilizados, principalmente o tempo de secagem entre demãos.

## APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

Rolo de espuma ou pincel de cerdas macias

Revólver (Pressão de pulverização – 30 A 40 lb/pol<sup>2</sup>)

### DILUIÇÃO

DILUENTE: **NOVA-RAZ INNOVATION** ou **NOVA-RAZ 260 LUKSNOVA**

Quando utilizar Pincel ou Rolo de Espuma, dilua **10 MEDIDAS** de **VERNIZ MARÍTIMO PREMIUM PLUS LUKSCOLOR** com **1 MEDIDA** de **NOVA-RAZ INNOVATION** ou **NOVA-RAZ 260 LUKSNOVA** e misture bem até completa homogeneização.

Quando utilizar Revólver, dilua **10 MEDIDAS** de **VERNIZ MARÍTIMO PREMIUM PLUS LUKSCOLOR** com **3 MEDIDAS** de **NOVA-RAZ INNOVATION** ou **NOVA-RAZ 260 LUKSNOVA**.

Para selar e uniformizar a absorção de madeiras em áreas externas, aplique a 1ª demão do verniz bem diluída, misturando **1 MEDIDA** de **VERNIZ MARÍTIMO PREMIUM PLUS LUKSCOLOR** com **1 MEDIDA** de **NOVA-RAZ INNOVATION** ou **NOVA-RAZ 260 LUKSNOVA**. Nunca utilize seladora.

## DEMÃO E SECAGEM

No mínimo 3 demãos

Ao toque 4 a 6 horas, entre demãos 12 horas no mínimo, final 24 horas depois da ultima demão.

Em condições climáticas favoráveis, esse tempo poderá ser reduzido.

## RENDIMENTO

Embalagem de 3,6L – Até 110 m<sup>2</sup> / demão.

Embalagem de 900 ml – Até 28 m<sup>2</sup> / demão.

Embalagem de 225 ml – Até 7 m<sup>2</sup> / demão.

O rendimento prático pode variar em função do método de aplicação, diluição, geometria da estrutura, rugosidade e absorção da superfície e espessura da camada de verniz depositada.

## PROPRIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS

Cor: Conforme catálogo de cores

Massa específica: 0,890 - 0,945 kg/l (função da cor).

Para maiores informações consultar a FISPQ do Produto.

	<b>Boletim Técnico</b>	Nº: BT-DV-040
	<b>VERNIZ PREMIUM PLUS MARÍTIMO</b>	Revisão: 03 Data: 15/05/19

## EMBALAGEM

3,6 L, 900 ml e 225 ml.

## ESTOCAGEM E VALIDADE

Armazenar em local abrigado, seco e arejado. Temperatura recomendada: 10 à 40°C. Prazo de validade: 3 anos a partir da data de fabricação.

## DICAS

Durante 15 dias após a aplicação, não submeta a superfície envernizada a esforços;  
Não ultrapasse o prazo de 48 horas entre demãos. A cura total da película ocorre após 7 dias da aplicação;  
Não aplique sobre madeiras resinosas ou impregnadas com produtos à base de silicone e/ou óleo (linhaça);  
Nunca aplique o **VERNIZ MARÍTIMO PREMIUM PLUS LUKSCOLOR** sobre superfícies onde tenha sido aplicada seladora.

## PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Produto inflamável. Mantenha longe das fontes de calor;  
Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;  
Não incinere e não reutilize a embalagem para armazenar alimentos e água para consumo;  
Durante a preparação, aplicação e secagem, mantenha o ambiente bem ventilado para evitar a inalação de vapores;  
Evite a pintura de áreas externas em períodos chuvosos, sobre superfícies quentes ou quando ocorrerem ventos fortes;  
Não aplique o produto em ambientes com temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C ou ainda, se a umidade relativa do ar for maior que 90%;  
Para qualquer dúvida, ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor, tendo sempre em mãos o número do lote, Nota Fiscal do produto e/ou embalagem;  
Este produto foi testado e aprovado sob rígido controle de qualidade. Suas características serão preservadas, desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas na embalagem;  
O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a ser pintada, condições climáticas, escolha adequada do esquema de pintura e técnica de aplicação.

Para maiores informações sobre Segurança, Saúde e Meio Ambiente consultar a FISPQ do Produto disponível no site: [www.lukscolor.com.br](http://www.lukscolor.com.br).

**Químico Responsável – Anderson Denardi – CRQ 04230753 – IV Região**