

	Boletim Técnico	Nº: BT-DV-051
	EMBORRACHADA ACRÍLICO IMPERMEABILIZANTE	Revisão: 03 Data: 26/06/24

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / USO

EMBORRACHADA ACRÍLICO IMPERMEABILIZANTE LUKSCOLOR é um produto impermeável e elástico, de altíssima tecnologia, especialmente desenvolvido para solucionar problemas com origens nas infiltrações causadas por fissuras (pequenas trincas de até 0,3mm), em áreas externas. Seus componentes ativos tornam as paredes impermeáveis, protegendo-as contra as infiltrações que ocorrem de fora para dentro, proporcionando alta resistência às ações da maresia, sol e chuva, além de prevenir o surgimento de qualquer tipo conhecido de alga e fungo (mofo) em ambientes úmidos. Com acabamento fosco, este produto apresenta excelente durabilidade e resistência, evita o desbotamento precoce proporcionando cores vivas por muito mais tempo. Com excepcional cobertura e rendimento, você utiliza menos tinta para pintar muito mais. **EMBORRACHADA LUKSCOLOR** excede em todos os quesitos as normas estabelecidas para categoria. Para praia, campo ou cidade, em ambientes externos ou internos, **EMBORRACHADA LUKSCOLOR** é a solução imbatível para sua pintura.

Este produto está classificado conforme norma ABNT NBR 11702 (Associação Brasileira de Normas Técnicas) tipo 4.5.16.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Para maiores informações consultar a FISPQ do Produto.

INDICAÇÃO

Alvenaria, reboco, concreto, gesso, Telhas de fibrocimento, texturas com mais de 1 ano e superfícies revestidas com **MASSA RESOLVE TRINCA** em áreas externas e internas, Telhas de Aço Galvanizado e Galvalume.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (NORMA ABNT NBR-13245)

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de reboco ou de pintura velha. Antes de pintar, corrija as imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, manchas de gordura e outros contaminantes que podem comprometer o resultado da pintura. Veja como proceder em várias situações para garantir um acabamento perfeito e a durabilidade do produto aplicado:

REPINTURA: Observe o estado geral da pintura antiga. Estando em boas condições, lixe, remova o pó e aplique a **EMBORRACHADA LUKSCOLOR**;

POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO: Remova com escova de pelos e pano limpo umedecido com água e deixe secar;

SUPERFÍCIES BRILHANTES: Lixe até a perda total do brilho e remova o pó de lixamento;


MANCHAS GORDUROSAS, CERAS E GRAXAS: Lave com água e detergente, enxágue e deixe secar;

MOFO: Limpe com água sanitária e deixe agir por alguns minutos. Enxágue e deixe secar;

UMIDADE: Não inicie a pintura sobre superfícies com problemas de umidade. Identifique a causa e trate adequadamente;

PINTURAS SOLTAS, BLOCOS DE CONCRETO, REBOCO FRACO, SUPERFÍCIES PORORAS E CAIAÇÃO: Raspe e lixe as partes soltas, remova o pó e aplique uma demão prévia de FUNDO PREPARADOR BASE ÁGUA LUKSCOLOR;

GESSO CORRIDO, PLACAS DE GESSO E GESSO ACARTONADO – DRYWALL: Aguarde a secagem total e remova o pó. Utilize o LUKSGESSO LUKSCOLOR ou FUNDO PREPARADOR BASE ÁGUA LUKSCOLOR, conforme a orientação nas respectivas embalagens;

	Boletim Técnico	Nº: BT-DV-051
	EMBORRACHADA ACRÍLICO IMPERMEABILIZANTE	Revisão: 03 Data: 26/06/24

TELHAS DE FIBROCIMENTO OU SUBSTRATOS CERAMICOS POROSOS: Lave com solução de água e detergente neutro, enxague e aguarde a secagem. Em seguida, aplique a **EMBORRACHADA LUKSCOLOR** diluída com 20% de água limpa, como Selador;

TELHAS DE AÇO GALVANIZADO E GALVALUME: Quando novos ou velhos que não apresentem nenhum ponto de oxidação, lave e/ou limpe com detergente para remover pó e sujeiras em geral. Deixe secar e, em seguida, aplique **EMBORRACHADA LUKSCOLOR**. Se usadas, lixe para remover partículas soltas e em seguida remova a poeira com um pano seco umedecido com **NOVA-RAZ INNOVATION**. Quando apresentar corrosão branca e visível, remova com escova de cerdas duras. Em Galvanizado com aparecimento de corrosão vermelha e/ou ferrugem, realize o lixamento para remoção total das partículas soltas, limpe totalmente o pó e, em seguida, aplique **EMBORRACHADA LUKSCOLOR**. Para maior proteção, aplique **FUNDO UNIVERSAL BASE ÁGUA LUKSCOLOR** e, em seguida, aplique **EMBORRACHADA LUKSCOLOR**.

SUPERFÍCIES COM PEQUENAS TRINCAS E/OU FISSURAS: Abra-as em formato de V, sem ultrapassar as medidas máximas de 5 mm de largura x 5 mm de profundidade. Raspe e lixe as partes soltas, remova o pó e aplique uma demão prévia de **FUNDO PREPARADOR BASE ÁGUA LUKSCOLOR** e em seguida aplique a **MASSA RESOLVE TRINCA LUKSCOLOR** em ambientes externos ou internos;

SUPERFÍCIES NOVAS DE REBOCO, EMBOÇO OU CONCRETO: A cura total do reboco novo é de no mínimo, 28 dias. Só depois desse período, o processo de preparação da superfície para receber a pintura, pode ser iniciado. Aplique a **EMBORRACHADA LUKSCOLOR** diluída 20% de água limpa, como Selador. Além de selar, condiciona a superfície para receber a pintura. Para um acabamento liso e após a aplicação da **EMBORRACHADA LUKSCOLOR** como Selador, aplique **MASSA RESOLVE TRINCA LUKSCOLOR** (em superfícies externas ou internas);

IMPERFEIÇÕES PROFUNDAS: Repare com reboco e proceda como em “Reboco Novo”.

Em todos os casos, leia atentamente todas as recomendações das embalagens dos produtos utilizados, principalmente o tempo de secagem entre demãos.

APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

Rolo de lã (de pelo baixo), **trincha** ou **pincel** de cerdas macias.

Equipamento Airless.

DILUENTE: Água Potável.

Quando utilizar como Selador, dilua **10 MEDIDAS** de **EMBORRACHADA LUKSCOLOR** com **2 MEDIDAS** de água e misture bem até completa homogeneização, com espátula larga e rígida.

Quando utilizar como acabamento, dilua **10 MEDIDAS** de **EMBORRACHADA LUKSCOLOR** com **1 MEDIDA** de água e misture bem até completa homogeneização, com espátula larga e rígida.

Tanto como Selador como Acabamento, utilizar Pincel, Trincha ou Rolo de Lã com pelo médio ou alto.

Quando utilizar Airless, dilua **10 MEDIDAS** de **EMBORRACHADA LUKSCOLOR** com **1 MEDIDA** de água e misture bem até completa homogeneização. Aplique com pressão entre 1350 e 1550 psi, bico com abertura de 0,021 polegadas e a velocidade de aplicação entre 7 e 9 m²/minuto.

DEMÃO E SECAGEM

Três demãos ou mais para a cobertura e proteção adequada, porém dependendo do tipo, estado da superfície e cor utilizada, poderá ser necessário um número maior de demãos.

	Boletim Técnico	Nº: BT-DV-051
	EMBORRACHADA ACRÍLICO IMPERMEABILIZANTE	Revisão: 03 Data: 26/06/24

Seca ao toque em 2 horas. Entre demãos aguardar 4 horas. Secagem final 12 horas, depois da última demão. Dependendo das condições climáticas, esses prazos poderão ser alterados.

Logo após a aplicação, lave os utensílios de pintura com água e detergente.

RENDIMENTO

Cores prontas:

Embalagem de 3,6L – Rende no mínimo 14 m² acabado.

Embalagem de 18L – Rende no mínimo 70 m² acabado.

SISTEMA TINTOMETRICO LUKSYSTEM:

Embalagem de 3,2L – Rende no mínimo 12 m² acabado.

Embalagem de 16L – Rende no mínimo 62 m² acabado.

Rendimento acabado de acordo com ABNT NBR 14942.

Para maiores informações sobre a nova metodologia de rendimento consulte www.lukscolor.com.br, luksapp e a embalagem do produto.

O rendimento prático pode variar em função do método de aplicação, diluição, geometria da estrutura, rugosidade, cor, absorção da superfície e espessura da camada de tinta depositada. A metodologia ABNT NBR 14942 só considera cores claras.

PROPRIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS

Cor: Conforme catálogo de cores.

Massa Específica: 1,150 – 1,250 Kg/L.

VOC (compostos orgânicos voláteis): Menor que 25 g/L.

Para maiores informações consultar a FISPQ do Produto.

EMBALAGEM

Cores prontas:

18L e 3,6L.

SISTEMA TINTOMETRICO LUKSYSTEM:

16L – 3,2L.

ESTOCAGEM E VALIDADE

Armazenar em local abrigado, seco e arejado. Temperatura recomendada: 10°C à 40°C. Prazo de validade: 2 anos a partir da data de fabricação.

DICAS

Durante 15 dias após a aplicação, não submeta a superfície pintada a esforços;
Caso apareçam manchas causadas por respingos de água, pingos isolados de chuva e/ou condensação de vapor d'água na pintura,

	Boletim Técnico	Nº: BT-DV-051
	EMBORRACHADA ACRÍLICO IMPERMEABILIZANTE	Revisão: 03 Data: 26/06/24

até um período de 15 dias após a aplicação da tinta, recomendamos que você lave prontamente a superfície com água, sem esfregar; Durante o procedimento de limpeza, não esfregue a superfície, pois poderá ocasionar manchas esbranquiçadas. Limpe suavemente com pano ou esponja macia com água e detergente neutro. Em seguida limpe com pano umedecido;

Não aplicar **EMBORRACHADA ACRÍLICO IMPERMEABILIZANTE LUKSCOLOR** sobre texturas hidrorrepelentes aplicadas há menos de 1 ano.

*Entende-se por “FISSURAS” as rachaduras de até 0,3 mm de acordo com a norma **ABNT NBR 13321** (Membrana Acrílica para Impermeabilização).

Se necessário retoque, aplique o produto em no máximo 12 horas após a última demão;

Para obter os melhores resultados, utilize sempre os produtos LUKSCOLOR, desde a preparação das superfícies até o acabamento final;

A percepção da cor do produto aplicado poderá apresentar variações em função da luminosidade do ambiente e textura do produto e interferência da presença de outras cores no mesmo ambiente;

Reduz absorção de calor, quando aplicada na cor branca;

Importante: Verifique o conteúdo na etiqueta desta embalagem. As identificadas como “**16L – BASE**” somente poderão ser utilizadas após o tingimento pelo **SISTEMA TINTOMETRICO** e com o uso exclusivo dos colorantes **LUKSYSTEM**.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Produto não inflamável. Armazene em local abrigado, seco, arejado, com temperatura entre 10°C e 40°C;

Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;

Não reutilize a embalagem para armazenar alimentos e água para consumo;

Durante a preparação, aplicação e secagem, mantenha o ambiente bem ventilado para evitar a inalação de vapores;

Evite a pintura de áreas externas em períodos chuvosos, sobre superfícies quentes ou quando ocorrerem ventos fortes;

Não aplique o produto em ambientes com temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C ou ainda, se a umidade relativa do ar for maior que 90%;

Para qualquer dúvida, ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor, tendo sempre em mãos o número do lote, Nota Fiscal do produto e/ou embalagem;

Este produto foi testado e aprovado sob rígido controle de qualidade. Suas características serão preservadas, desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas nesta embalagem.

O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a ser pintada, condições climáticas, escolha adequada do esquema de pintura e técnica de aplicação.

Para maiores informações sobre Segurança, Saúde e Meio Ambiente consultar a FISPQ do Produto disponível no site www.lukscolor.com.br.

Químico Responsável – Anderson Denardi – CRQ 04230753 – IV Região