

	<b>Boletim Técnico</b>	Nº: BT-DV-003
	<b>FUNDO EPÓXI CATALISÁVEL PREMIUM PLUS – PARTE A</b>	Revisão: 05 Data: 07/10/21

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO / USO

O sistema **EPOXI CATALISÁVEL** é fornecido em embalagens separadas formando um sistema de dois componentes. Chamados de **PARTE A: O Fundo Epóxi** e de **PARTE B: o Catalisador** que é disponível nas versões AMINA ou AMIDA. A mistura das Partes **A+B** é **obrigatória** para aplicação do produto. Veja “**DICAS**”, como se prepara a mistura.

**FUNDO EPOXI CATALISÁVEL LUKSCOLOR:** Fundo cinza que, depois de misturado ao catalisador, resulta num produto de **alto poder de enchimento**, indicado para **proteção anticorrosiva** e garantir a integridade de superfície de metais ferrosos e não ferrosos (galvanizados e alumínio) e **uniformizar a absorção** de superfícies de alvenaria e madeira, em áreas externas e internas.

OBS: Escolha corretamente o tipo de Catalisador (Parte B) a ser utilizado com o Fundo Epóxi. Para obter mais resistência a produtos químicos, use o Catalisador tipo **AMINA** e para obter maior resistência à água, use o Catalisador tipo **AMIDA**.

**Este produto está classificado conforme norma da ABNT - NBR 11702, tipo 4.1.1.9 para Fundo Epóxi Catalisável.**

## COMPOSIÇÃO BÁSICA

Para maiores informações consultar a **FISPQ do Produto**.

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (NORMA ABNT-NBR 13245)

Toda e qualquer superfície deve estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de reboco ou de pintura velha. Antes de pintar, corrija as imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, manchas de gordura e outros contaminantes que podem comprometer o resultado da pintura. Veja como proceder em várias situações para garantir um acabamento perfeito e a durabilidade do produto aplicado:

**Poeira e pó de Lixamento:** Remova com escova de pelos e pano limpo umedecido com DILUENTE para EPÓXI LUKSCOLOR;

**Superfícies Brilhantes:** Lixe até a Perda total do brilho e remova o pó de lixamento;

**Manchas de Gorduras Graxas:** Lave com água e detergente, enxague e deixe secar ou utiliza um pano limpo umedecido com DILUENTE PARA EPÓXI LUKSCOLOR;

**Mofo:** Limpe com água sanitária e deixe agir por alguns minutos. Enxágue e deixa secar;

**Umidade:** Não inicie a pintura sobre superfícies com problema de umidade. Identifique a causa e trate adequadamente;

**Madeira nova:** Devera estar seca. Madeiras verdes não deverão ser pintadas. Lixe até eliminar suas farpas e remova o pó. Para melhor acabamento, aplique uma demão de **FUNDO EPÓXI LUKSCOLOR**. A seguir aplique, **MASSA PARA MADEIRA LUKSCOLOR**. Lixe e remova o pó;

**Metais Ferrosos Novos:** Lixe a Superfície e elimine o pó. Aplique prontamente uma a duas demãos de **FUNDO EPÓXI LUKSCOLOR** ;

**Ferrugem:** Lixe até total remoção da ferrugem, limpe e remova o pó de lixamento. Aplique prontamente uma a duas demãos de **FUNDO EPOXI LUKSCOLOR**. Lixe e remova o pó;

**Aço Galvanizado e Alumínio:** Lixe a superfície e elimine o pó. Aplique prontamente uma a duas demãos de **FUNDO EPÓXI LUKSCOLOR**. Lixe e remova o pó;

	<b>Boletim Técnico</b>	Nº: BT-DV-003
	<b>FUNDO EPÓXI CATALISÁVEL PREMIUM PLUS – PARTE A</b>	Revisão: 05 Data: 07/10/21

**Azelejo:** Lave bem a superfície e rejuntas com água e detergente, removendo toda a gordura e mofo. Enxague, deixe secar totalmente e aplique o **FUNDO EPÓXI LUKSCOLOR**;

**Emboço, Reboco ou Concreto Novo:** Aguarde a cura (mínimo 28 dias). Aplique o **FUNDO EPÓXI LUKSCOLOR**;

**Repintura:** Observe o estado geral da pintura antiga. Estando em boas condições, teste previamente se a pintura existente resiste ao sistema de solventes do EPÓXI LUKSCOLOR, aplicando numa pequena área. Caso não haja enrugamento, lixe, remova o pó e aplique o **FUNDO EPÓXI LUKSCOLOR**, se necessário;

**Pinturas Soltas, Blocos de Cimento, Reboco Fraco, Superfícies Porosas, Caição:** Raspe lixe as partes soltas, remova o pó e aplique uma demão prévia de FUNDO PREPARADOR LUKSCOLOR, em seguida aplique o **FUNDO EPÓXI LUKSCOLOR**;

**Imperfeições Profundas:** Repare com reboco e proceda como em “Reboco ou concreto novo”.

**Pisos Cimentados Novos:** Aguarde a secagem e cura por 28 dias, Aplique o **FUNDO EPÓXI LUKSCOLOR**;

**Pisos Cimentados Antigos:** Lave com água e detergente, enxague e aguarde a secagem e aplique o **FUNDO EPÓXI LUKSCOLOR**;

**Pisos de Concreto Usinado Novo/Antigo:** Lixe toda a superfície com lixadeira industrial ou similar, assegurando total remoção da camada residual de baixa resistência mecânica (camada fina de acabamento leitoso). Lave com água e detergente, enxague e aguarde a secagem. Aplique o **FUNDO EPÓXI LUKSCOLOR**;

É necessário aplicar o Esmalte Epóxi sobre o Fundo Epóxi como acabamento final.

**Em todos os casos leia atentamente todas as recomendações das embalagens dos produtos utilizados, principalmente o tempo de secagem entre demãos.**

## APLICAÇÃO, DILUIÇÃO E CATÁLISE

**Aplicação:** Rolo de lã para Epóxi, pincel ou trincha de cerdas macias;

Revolver (Pressão de pulverização – 40 a 50 lb/pol<sup>2</sup>);

Equipamento Airless

**Diluição:** DILUENTE PARA EPOXI LUKSCOLOR.

**A diluição deverá ser feita 20 minutos após misturar a PARTE A com a PARTE B.**

Quando utilizar pincel ou trincha, dilua **10 MEDIDAS** da mistura (PARTE A + PARTE B) com **1 MEDIDA** de **DILUENTE PARA EPOXI LUKSCOLOR**;

Quando utilizar rolo de lã para epóxi ou revólver, dilua **10 MEDIDAS** da mistura (Parte A + Parte B) com **2 MEDIDAS** de **DILUENTE PARA EPÓXI LUKSCOLOR**;

Quando utilizar equipamento Airless, dilua **10 MEDIDAS** da mistura (Parte A + Parte B) com até **1 MEDIDA** de **DILUENTE PARA EPÓXI LUKSCOLOR**;



## Boletim Técnico

Nº: BT-DV-003

FUNDO EPÓXI CATALISÁVEL PREMIUM PLUS – PARTE A

Revisão: 05

Data: 07/10/21

### DEMÃO E SECAGEM

Aplicar de 1 a 2 demãos.

Secagem ao toque 2 horas, entre demãos 12 horas, no mínimo, ao manuseio, 6 horas, final 24 hora. Não ultrapasse o prazo de 48 horas entre demãos. Dependendo das condições climáticas esses prazos poderão ser alterados.

### RENDIMENTO

Embalagem de 2,7L de Fundo Epóxi - até 54m<sup>2</sup> por demão.

O rendimento prático pode variar em função do método de aplicação, diluição, geometria de estrutura, rugosidade, cor e absorção da superfície e espessura da camada de produto depositado.

### PROPRIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Cor: Cinza

Massa Específica; 1,405 – 1,435 Kg/L

### EMBALAGENS

**Cores prontas:**

Galão 2,7L

### ESTOCAGEM E VALIDADE

Armazenar em local abrigado, seco e arejado. Temperatura recomendada: 10°C à 40°C. Prazo de validade: 3 anos a partir da data de fabricação.

### DICAS

Misture bem o conteúdo das embalagens, até sua completa homogeneização;

Adicione lentamente 1 MEDIDA da PARTE B (Catalisador) sobre 3 MEDIDAS da PARTE A (Fundo Epóxi);

Aguarde, no mínimo, 20 minutos (tempo de indução) antes de diluir e aplicar. Em condições de baixa temperatura e elevada umidade do ar, aumente esse prazo para 1 hora;

Misture somente a quantidade que vai ser utilizada dentro do tempo de vida útil da mistura (pot life) que é de 6 a 8 horas, para não ocorrer perda de material;

A reação é irreversível após a mistura e esta não poderá ser utilizada após o prazo de 6 a 8 horas;

A cura total do produto ocorre após 7 dias de aplicação. Não se deve aplicar nenhum tipo de esforço sobre a superfície durante 20 dias;

	<b>Boletim Técnico</b>	Nº: BT-DV-003
	<b>FUNDO EPÓXI CATALISÁVEL PREMIUM PLUS – PARTE A</b>	Revisão: 05 Data: 07/10/21

Produto não indicado para piscinas;

Par obter os melhores resultados, utilize sempre os produtos LUKSCOLOR, desde a preparação das superfícies até o acabamento final.

### PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Produto inflamável. Mantenha longe das fontes de calor. Armazene em local abrigado, seco, arejado, com temperaturas entre 10°C e 40°C;

Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;

Não incinere e não reutilize a embalagem para armazenar alimentos e água para consumo;

Durante a preparação, aplicação e secagem, mantenha o ambiente bem ventilado para evitar a inalação de vapores;

Evite a pintura de áreas externas em períodos chuvosos, sobre superfícies quentes ou quando ocorrem ventos fortes;

Não aplique o produto em ambientes com temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C ou ainda se a umidade relativa do ar for maior que 90%;

Para qualquer dúvida ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor, tendo sempre em mãos o número do lote, Nota Fiscal do produto e/ou embalagem;

Emergências médicas (24 horas): ligue para "CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas" através dos telefones: (11) 2661-8571, (11) 2661-8800 ou 0800-0-148110

Este produto foi testado e aprovado sob rígido controle de qualidade. Suas características serão preservadas, desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas na embalagem;

O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a ser pintada, condições climáticas, escolha adequada do esquema de pintura e técnica de aplicação.

**Para maiores informações sobre Segurança, Saúde e Meio Ambiente consultar a FISPQ do Produto disponível no site [www.lukscolor.com.br](http://www.lukscolor.com.br).**

**Químico Responsável – Anderson Denardi – CRQ 04230753 – IV região**